BUILDMIX®
Vaši stavbu spojí

sanace

sanační jádrová omítka MSC (30 kg)

Vydatnost:
cca 1,1 m² / 30 kg pytel - tloušťka vrstvy 20 mm

Zrnitost:
0 – 2,5 mm

Záměsová voda:
cca 5,8 – 6,8 l/ pytel

Vhodná teplota vzduchu, podkladu pro aplikaci:
+5°C až +35°C (pod +5°C nezpracovávat)

Použití:
Vápenocementová sanační omítka je určena pro opravy a sanace solemi napadených venkovních omítek, podezdívek a opravy vnitřních stěn. Je prodyšná a pórovitá. Po zatvrdnutí zaručuje transport vody ze zdiva k povrchu, kde se odpaří a zároveň zabraňuje průchodu solí a tím tvorbě tzv. výkvětů.

Příprava podkladu:
Stará omítka se odstraní do výše cca 80-100cm nad viditelnou hranicí vlhkosti, spáry se vyškrábou do hloubky 1-2 cm. Zdivo se důkladně očistí od zbytků omítky, prachu, plísní. Jako podklad se aplikuje sanační postřik SVP, který se nechá min. 1-2 dny zatvrdnout.

Rozmíchání:
Suchá směs se rozmíchá s předepsaným množstvím vody. Doba míchání je cca cca 3 min. Po rozmíchání se nechá cca 2 min. odstát a potom se znovu důkladně promíchá.

Zpracování:
Malta se nanáší na podklad v tloušťce min. 20 mm a srovná se latí. Konečná úprava musí zachovat difuzní otevřenost, proto se nesmí „filcovat". Jako konečnou vrstvu se použije sanační štuk (MSŠ).

sanační postřik SVP
(30kg)

Vydatnost:
cca 7,5 m² / 30 kg pytel

Zrnitost:
0 – 4,5 mm

Záměsová voda:
cca 5 - 6 l/ pytel

Vhodná teplota vzduchu, podkladu pro aplikaci:
+5°C až +35°C (pod +5°C nezpracovávat)

Použití:
Suchá maltová směs SVP je určena jako podkladní postřik na zdivo před použitím sanační omítky (MSC). Sanační postřik zajišťuje dokonalou přídržnost sanačních omítek na sanovaném zdivu.

Příprava podkladu:
Stará omítka se odstraní do výše cca 80-100 cm nad viditelnou hranicí vlhkosti, spáry se vyškrábou do hloubky 1-2 cm. Zdivo se důkladně očistí od zbytků omítky, prachu, plísní.

Rozmíchání:
Suchá směs se rozmíchá s předepsaným množstvím vody. Doba míchání je 5 - 10 min.

Zpracování:
Malta se aplikuje síťovým postřikem (špricováním) tak, aby bylo kotvícím postřikem pokryto cca 50% plochy zdiva. Nechá se min. 1-2 dny zavadnout (zatvrdnout) a teprve potom se nanáší sanační jádrová omítka (MSC)

sanační štuk MSŠ
(30 kg)

Vydatnost:
cca 9 m² / 30 kg pytel - tloušťka 2 mm

Zrnitost:
0 – 0,5 mm

Záměsová voda:
cca 8,5 – 9,1 l/ pytel

Vhodná teplota vzduchu, podkladu pro aplikaci:
+5°C až +35°C (pod +5°C nezpracovávat)

Použití:
Sanační štuk MSŠ je určen k ručnímu provádění vnitřních i venkovních sanovaných a opravovaných štukových omítek. Aplikuje se na sanační omítku MSC.

Příprava podkladu:
Jádrová sanační omítka musí být dostatečně zatvrdlá. Před vlastním nanášením sanačního štuku MSŠ se podklad zdrsní mřížkovou škrabkou a důkladně navlhčí.

Rozmíchání:
Suchá směs se rozmíchá s předepsaným množstvím vody. Doba míchání je cca 10- 15 min.

Zpracování:
Sanační štuk se nanáší ve slabé vrstvě cca 2 mm na podklad a po zavadnutí se zatočí plstěným nebo pěnovým hladítkem. Po 7-14 dnech je možno případně natírat difuzně otevřenou fasádní barvou. Barva musí být vysoce prodyšná.